

Termoizolační nátěr THERMOMAX EXTRA.

- Maximálně eliminuje možnost vzniku plísní.
- Výrazně snižuje tepelné ztráty budov.
- Výsledkem je úspora nákladů na vytápění a chlazení objektů budov.
- Výrobek je určen pro vnitřní a venkovní použití.

Příprava výrobku: THERMOMAX výrobky jsou ředitelné vodou. V dodávaném stavu je THERMOMAX EXTRA vhodný pro stěrkování. Při smíchání 4 dílů hmoty a 1 díl vody dostaneme konzistenci vhodnou pro stříkání. Při smíchání 3 dílů hmoty na 1 díl vody máme ředění vhodné pro natírání, štětkou nebo válečkem. THERMOMAX hmotu je možné tónovat do jakéhokoliv odstínu přidáním vodou ředitelných tónovacích barev – maximálně však do 10% hmotnosti.

Barvu rozmícháváme při malých otáčkách. Preferovaným způsobem realizace povlaku je stěrkování. Nástřik (ředění 4:1 dílu vody) provádíme stříkácí pistolí (průměr trysky 3-4 mm). Je žádoucí používat provozní přetlak pistole o hodnotě 5 bar (údaj na manometru). Vyšší hodnota tlaku by mohla způsobit poškození struktury použitého plniva a zhoršení deklarovaných vlastností.

Návod k aplikaci: Výrobek je na bázi silikonů. Použití je na vnitřní a vnější omítky. Aplikovat na vyztřelý, soudržný, suchý, podklad bez prasklin. Nepoužívat na nevyztřelé a nesoudržné či neočištěné omítky a nesavé podklady. Na připravený podklad naneste penetrační nátěr THERMOWELL. Po zaschnutí nanášejte válečkem, štětkou nebo stříkáním vlastní „Termoizolační nátěr THERMOWELL“ ve 2 – 3 vrstvách. Doba schnutí mezi aplikacemi jednotlivých vrstev je cca 4 – 8 hod. dle okolní teploty a relativní vlhkosti okolního vzduchu. Před použitím řádně hmotu promíchejte.

Nářadí hned po použití opláchněte čistou vodou. Pracovní teplota je +5 - +30°C. Nedoporučujeme práci provádět na přímém slunci, či dešti.

Spotřeba: Běžně 0,4 kg/m², může se měnit dle hrubosti, savosti a typu podkladu.

Skladování: Skladujte při teplotě +5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Likvidovat jako stavební odpad. Uchovávejte mimo dosah dětí. Hmotu je nehořlavá.

Bezpečnost a ochrana zdraví: Používejte ochranný oděv, rukavice a brýle. Zasaženou pokožku umyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařské ošetření. Výrobek odpovídá směrnici EP a R2004/42/ES, obsah VOC je max. 10 g/l.

Aplikace na starší minerální, vápenné podklady:

- silně znečištěné podklady očistit vodou se zředěným saponátem, případně tlakovou vodou
- nesoudržné nátěry opatřit vhodným penetračním nátěrem, např. „Penetrační nátěr THERMOWELL“
- lakované, olejové a glazurované nátěry odstranit odstraňovačem nátěru, mechanickým očištěním a tlakovou vodou apod.